KÖSTER Primer BL

Scheda Tecnica W 120 015

Emissione: 05/12/2022

Primer fortemente adesivo a base di bitume modificato con polimero, privo di solventi, per membrane KSK e rivestimenti bituminosi modificati con polimero (PMBC)

Caratteristiche
KÖSTER Primer BL è un primer adesivo forte a base di bitume polimero-modificato, privo di solventi, per membrane KSK e rivestimenti bituminosi modificati con polimeri come KÖSTER Bikuthan 1C. È caratterizzato da un'ottima adesione su supporti minerali asciutti e leggermente umidi.

Dati Tecnici

Contenuto solido	maggiore di 55 %
Temperatura minima di applicazione	+ 5 °C
Stagionatura (a + 20 °C)	24 ore
Applicazione dello strato successivo:	
a + 20 °C	dopo ca. 3 – 4 ore
a + 10 °C	dopo ca. 5 – 7 ore

Campi di applicazione
KÖSTER Primer BL è un primer per la preparazione di supporti per l'applicazione di membrane KÖSTER KSK e KÖSTER Polymer Modified Bitumen Coatings come KÖSTER Deuxan, KÖSTER Bikuthan.

Preparazione del fondo
Il supporto deve essere minerale (no gesso) e deve essere asciutto, privo di parti friabili, polvere, olio e grasso.

Applicazione
Quando viene utilizzato come primer sotto le membrane KÖSTER KSK, KÖSTER Primer BL viene applicato non diluito in una mano utilizzando un rullo, un pennello o un dispositivo a spruzzo adatto. Quando utilizzato come primer sotto rivestimenti bituminosi polimerici modificati come KÖSTER Bikuthan 1C, KÖSTER Primer BL viene applicato diluito 1:5 parti in peso con acqua e applicato con pennello, rullo o dispositivo a spruzzo.

Consumi
ca. 0.25 - 0.4 kg/m^2
In caso di supporti fortemente assorbenti possono essere necessarie due mani (consumo totale ca. 500 g/m^2)

Pulizia degli attrezzi
Pulire gli attrezzi subito dopo l'uso con acqua pulita. Allo stato indurito, rimuovere il materiale meccanicamente e quindi pulire con KÖSTER Universal Cleaner.

Confezioni

W 120 015	secchio 15 kg

Stoccaggio
Conservare il materiale fresco ma al riparo dal gelo. Se conservato nei contenitori originali sigillati, ha una durata minima di 12 mesi.

Sicurezza
Osservare tutte le norme di sicurezza governative, statali e locali durante la lavorazione del materiale.

Prodotti correlati

KÖSTER KSK ALU Strong	R 817 105 AS
KÖSTER Primer BL	W 120 015
KÖSTER Bikuthan 1C	W 251
KÖSTER Fix-Tape 10 ALU	W 810 AL
KÖSTER Butyl Fix-Tape Fleece	W 815 015 F
KÖSTER KSK ALU 15	W 815 096 AL
KÖSTER KSK SY 15	W 815 105
KÖSTER Universal Cleaner	X 910 010

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica si basano sui risultati della nostra ricerca e sulla nostra esperienza pratica sul campo. Tutti i dati dei test riportati sono valori medi che sono stati ottenuti in condizioni standard. L´applicazione corretta, efficace e di successo dei nostri prodotti non è soggetta al nostro controllo. L´installatore è responsabile della corretta applicazione in considerazione delle specifiche condizioni di cantiere e dei risultati finali del processo di installazione. Questo può richiedere modifiche alle raccomandazioni qui riportate per i casi standard. Specifiche fatte dai nostri dipendenti o rappresentanti che modificano le specifiche contenute in questa linea guida tecnica necessitano della conferma scritta. Vanno comunque sempre rispettati gli standard normativi vigenti per l´installazione e il collaudo, le linee guida tecniche, e gli standard di buona pratica. La garanzia può essere applicata solo alla qualità dei nostri prodotti nell´ambito dei nostri termini e condizioni, ma non alla loro effettiva ed efficace applicazione. Questa linea guida è stata tecnicamente rivista; tutte le versioni precedenti sono superate.

KÖSTER BAUCHEMIE AG • Dieselstr. 1-10 • D-26607 Aurich • Tel. 04941/9709-0 • Fax 04941/9709-40 • E-Mail: info@koester.eu - Internet: www.koester.eu